

Werkstoffdatenblatt 1.0212

Chemische Zusammensetzung nach DIN EN 10305-1 [in % der Masse]

%	C	Si	Mn	P	S	Al
max.	0,10	0,05	0,70	0,025	0,025	0,025

Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 10305-1 [Mindestwerte]

+C		+LC		+SR			+A		+N		
R _m MPA	A %	R _m MPA	A %	R _m MPA	R _{eh} MPA	A %	R _m MPA	A %	R _m MPA	R _{eh} MPA	A %
430	8	380	12	380	280	16	280	30	290-430	215	30

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Seeberger GmbH & Co. KG

Zu den Hohlwegen 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351 9531-0

Telefax: +49 (0) 2351 9531-300

E-Mail: info@seeberger.net

Internet: www.seeberger.net