

## Werkstoffdatenblatt 1.0215

---

### Chemische Zusammensetzung nach DIN EN 10305-3 [in % der Masse]

%	C	Si	Mn	P	S	Al
max.	0,14	0,35	0,70	0,025	0,025	-

### Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 10305-3 [Mindestwerte]

Zugfestigkeit	Streckgrenze	Bruchdehnung
<b>R<sub>m</sub></b> MPA	<b>R<sub>eh</sub></b> MPA	<b>A</b> %
310	220	23

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Seeberger GmbH & Co. KG  
Zu den Hohlwegen 2  
D-58513 Lüdenscheid  
Telefon: +49 (0) 2351 9531-0  
Telefax: +49 (0) 2351 9531-300  
E-Mail: [info@seeberger.net](mailto:info@seeberger.net)  
Internet: [www.seeberger.net](http://www.seeberger.net)