

## Werkstoffdatenblatt 1.0237

---

### Chemische Zusammensetzung nach DIN EN 10305-3 [in % der Masse]

%	C	Si	Mn	P	S	Al
max.	0,20	0,35	1,40	0,025	0,025	-

### Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 10305-3 [Mindestwerte]

Zugfestigkeit	Streckgrenze	Bruchdehnung
<b>R<sub>m</sub></b> MPA	<b>R<sub>eh</sub></b> MPA	<b>A</b> %
410	320	19

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Seeberger GmbH & Co. KG

Zu den Hohlwegen 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351 9531-0

Telefax: +49 (0) 2351 9531-300

E-Mail: [info@seeberger.net](mailto:info@seeberger.net)

Internet: [www.seeberger.net](http://www.seeberger.net)