

Werkstoffdatenblatt 1.0261

Chemische Zusammensetzung nach DIN EN 10305-3 [in % der Masse]

%	C	Si	Mn	P	S	Al
max.	0,21	0,55	1,60	0,025	0,025	-

Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 10305-3 [Mindestwerte]

Zugfestigkeit	Streckgrenze	Bruchdehnung
R_m MPA	R_{eh} MPA	A %
450	370	15

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Seeberger GmbH & Co. KG

Zu den Hohlwegen 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351 9531-0

Telefax: +49 (0) 2351 9531-300

E-Mail: info@seeberger.net

Internet: www.seeberger.net