

Werkstoffdatenblatt 1.0575

Chemische Zusammensetzung nach DIN EN 10305-3 [in % der Masse]

| % | C | Si | Mn | P | S | Al |
|------|------|------|------|-------|-------|----|
| max. | 0,16 | 0,50 | 1,70 | 0,025 | 0,025 | - |

Mechanische Eigenschaften nach DIN EN 10305-3 [Mindestwerte]

| Zugfestigkeit | Streckgrenze | Bruchdehnung |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| R_m MPA | R_{eh} MPA | A % |
| 490 | 420 | 12 |

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Seeberger GmbH & Co. KG

Zu den Hohlwegen 2

D-58513 Lüdenscheid

Telefon: +49 (0) 2351 9531-0

Telefax: +49 (0) 2351 9531-300

E-Mail: info@seeberger.net

Internet: www.seeberger.net